

Ostuni, 17.04.2020**RAPPORTO DI PROVA** **PQ036/20****Rif. Verbale di entrata** **n. 68 del 13.02.2020****COMMITTENTE:**
Ditta MARSEGLIA CALCE srl
C/da Colacurto snc
72012 CAROVIGNO (BR)**OGGETTO DELLE
PROVE:** Caratterizzazione calce da costruzione (UNI EN 459-1)**TIPOLOGIA
CAMPIONE:** GRASSELLO DI CALCE STAGIONATO 6 MESI**DATA DELLE
PROVE:** 13/02/2020 al 17/04/2020**(il presente rapporto di prova si compone di 2 pagine)**

SICUREZZA IN QUALITÀ



RISULTATI DI PROVA**DETERMINAZIONE REQUISITI CHIMICI (UNI EN 459-2)**

Descrizione Prova	Unità di misura	Risultato	
Contenuto CaO+MgO	UNI EN 459-2	%	90,7
Contenuto MgO	UNI EN 459-2	%	0,3
Contenuto SO ₃	UNI EN 459-2	%	4,3
Contenuto CO ₂	UNI EN 459-2	%	0,02
Contenuto CaO libera	UNI EN 459-2	%	88,8
Contenuto Acqua libera	UNI EN 459-2	%	54,7

DETERMINAZIONE DELLA STABILITÀ (UNI EN 459-2)

Esito della prova di stabilità:

- I provini di grassello di calce non hanno presentato fessurazioni da espansione superando di conseguenza la prova.



Il Tecnico Sperimentatore
(Vincenzo Parisi)

Il Direttore del Laboratorio
(dott. ing. Salvatore Molentino)